

2K HS Extra Clear RTS











Lakiery bezbarwne

01/12/2020

L1.05.06

OPIS

Dwukomponentowy, szybkoschnący lakier bezbarwny w aerozolu. Do stosowania przy drobnych naprawach. Aktywacja produktu następuje poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku znajdującego się na spodzie opakowania.

Przygotowanie		Dobrze wstrząsnąć		Umieścić przycisk na spodzie aerozolu		Aktywować przez wciśnięcie przycisku
Aplikacja		Przed użyciem wstrząsać przez co najmniej 2 min.		Odległość 20-30 cm		2 warstwy
Czas odparowania		Między warstwami 5 – 10 minut w 20°C		Przed suszeniem 15 minut w 20°C		
Po użyciu		Odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę				
Czas schnięcia		20°C 7 godzin		60°C 30 minut		
Ochrona		Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych. AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.				

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej Dokumentacji Technicznej

2K HS Extra Clear RTS

Lakiery bezbarwne

01/12/2020

L1.05.06

OPIS

Dwukomponentowy, szybkoschnący lakier bezbarwny w aerozolu. Do stosowania przy drobnych naprawach. Aktywacja produktu następuje poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku znajdującego się na spodzie opakowania.

PRODUKT I DODATKI

Produkt 2K HS Extra Clear RTS

Podstawowe surowce	2K HS Extra Clear RTS Hardener (zawarty w aerozolu)	Żywice akrylowe Żywice polizocyjanianowe
--------------------	--	---

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoża Basecoat SB
Basecoat WB GT


APLIKACJA

Aktywacja produktu Wcisnąć czerwony przycisk aktywujący na spodzie opakowania. Przed użyciem wstrząsać minimum przez 2 minuty. Po użyciu odwrócić aerozol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.

Aplikacja Nałożyć dwie pojedyncze warstwy. Pozostawić do odparowania na 5-10 min.



Trwałość po zmieszaniu 8 godzin w 20°C
(przydatność do użycia zwiększa się w przypadku przechowywania w chłodnym miejscu)

Czas schnięcia 		20°C	60°C
	Pyłosuchość	20 minut	5 minut
	Możliwość manipulacji	7 godzin	30 minut

Grubość powłoki 50 – 60 mikronów w dwóch warstwach

2K HS Extra Clear RTS

Lakiery bezbarwne

01/12/2020

L1.05.06

Przechowywanie Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres przechowywania 1 rok w 20°C

LZO 2004/42/IIB(e)(840)640
Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia to maks. 840 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 640 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com www.lesonal.pl