

# Gloss Reducer 01

Dodatki

01/12/2020


L1.08.06

## OPIS

Gloss Reducer 01 można stosować z Topcoat HS 420 do obniżenia poziomu połysku. Ten dodatek pozwala imitować matowe wykończenia spotykane na częściach z tworzyw sztucznych, np. zderzakach.

## TOPCOAT HS 420

Proporcja mieszania




Półmat > 80% tonera 11 / 62  
Pozostałe kolory  
Mat

Topcoat HS 420  
objętościowo  
70 części  
50 części  
30 części

Gloss Reducer 01  
objętościowo  
30 części  
50 części  
70 części

Proporcja mieszania




Przy użyciu mniej niż 50 części Gloss Reducer 01  
5 Topcoat HS 420 / Gloss Reducer 01 mieszanina  
2 HS Hardener 420  
1 Thinner 420



N

Proporcja mieszania



Przy użyciu 50 części i więcej Gloss Reducer 01  
3 Topcoat HS 420 / Gloss Reducer 01 mieszanina  
1 HS Hardener 420  
1 Thinner 420



M

Pistolet



Dysza  
1.2 – 1.5 mm


Ciśnienie robocze  
1.7 – 2.2 bara na wlocie  
HVLP maks 0.6 – 0.7 bara na dyszy

Aplikacja



½ + 1 warstwa

Czas odparowania



Między warstwami  
1 – 3 minuty w 20°C

Przed suszeniem  
1 – 3 minuty w 20°C

Czas schnięcia



20°C  
11 godzin

60°C  
30 minut

Ochrona



Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.  
AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej Dokumentacji Technicznej

# Gloss Reducer 01

Dodatki

01/12/2020

L1.08.06

## OPIS


Gloss Reducer 01 można stosować z Topcoat HS 420 do obniżenia poziomu połysku. Ten dodatek pozwala imitować matowe wykończenia spotykane na częściach z tworzyw sztucznych, np. zderzakach.

## PRODUKT I DODATKI

Produkt	Gloss Reducer 01
Stosowany z	Topcoat HS 420

## TOPCOAT HS 420


### Proporcja mieszania



		Topcoat HS 420 objętościowo	Gloss Reducer 01 objętościowo
Półmat	> 80% tonera 11 / 62	70 części	30 części
	Pozostałe kolory	50 części	50 części
Mat		30 części	70 części

Dokładnie wymieszać przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika

### Proporcje mieszania



	<u>mniej niż 50 części</u> Gloss Reducer 01	<u>50 części i więcej</u> Gloss Reducer 01	
5	Topcoat HS 420 mieszanina	3	Topcoat HS 420 mieszanina
2	HS Hardener 420	1	HS Hardener 420
1	Thinner 420	1	Thinner 420

Miarka N

Miarka M

## APLIKACJA

### Aplikacja



Po wymieszaniu produktów postępować zgodnie z zaleceniami w TDS lakieru nawierzchniowego Topcoat HS 420.

Czyszczenie sprzętu      Użyć Multi Thinnera lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego

Przechowywanie      Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres przechowywania      4 lata w 20°C

# Gloss Reducer 01

Dodatki

01/12/2020

L1.08.06

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

#### DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

**WAŻNA UWAGA** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.lesonal.com](http://www.lesonal.com) [www.lesonal.pl](http://www.lesonal.pl)